

2  
les acryls



# ACRYL *Satin* 95

Peinture acrylique satinée

LES ACRYLS



## Définition

Peinture acrylique satinée, pour intérieur et extérieur, spécial airless.

## Usages et destinations

INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR.

Décoration sur ciment, toile de verre, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

Travaux courants.

Spécial airless.

**FUNGET**  
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



EAU



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

## Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Lessivage, rebouchage.
- Application d'une couche d'IMPRESSION *Acryl 95* si nécessaire.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 7-8 m<sup>2</sup>/kg.

## Conditionnement & stockage

Emballage de 20 kg (par palette de 33 x 20 kg).

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.



## Caractéristiques Techniques

### Composition :

- Liant : dispersion acrylique
- Additif anti flash rust incorporé

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b2  
Valeur limite en UE : catégorie A/a : 30 g/l (2010)  
COV maxi pour ce produit = 30 g/l

Aspect : satiné

Brillant spéculaire :  $12 \pm 2 \%$  sous  $60^\circ$

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume :  $40 \pm 1 \%$   
- en poids :  $52 \pm 1 \%$

Épaisseur humide : 105  $\mu\text{m}$

Épaisseur sèche : 40  $\mu\text{m}$

Densité :  $1.20 \pm 0.05$

Dilution : eau

Séchage pour 40  $\mu\text{m}$  : - hors poussière : 30 minutes  
- au toucher : 1 heure 30  
- recouvrable : 8 heures

Point éclair : sans objet

C.P.V. : 28 %

## Couleurs

Blanc.

## Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masque appropriés.  
Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

