

3
ANTICO



FERRIXOR SR

Primaire antirouille glycérophthalique

ANTICORROSION



Définition

Primaire antirouille glycérophthalique.

Usages et destinations

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

Excellente adhérence sur métaux ferreux et non ferreux.

Recouvrable par toutes peintures glycérophthaliques et acryliques hydro.

Supports :

- Métaux ferreux, acier.
- Métaux non ferreux, acier galvanisé.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%
- Température du support > au point rosée d'au moins 3 °C

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Brossage, grattage (ST2 – ST3)

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 8-10 m²/litre.

Ce produit devra impérativement être recouvert par deux couches de finition (type FERRI**Laque**), 10 jours maximum après application de celui-ci.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6x1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résines glycérophthaliques
- Solvant : white spirit

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 500 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 350 g/l

Aspect : satiné

Présentation : mono composant

Extrait sec pour le Brun Rouge : - en volume : 54 % ± 1 %

- en poids : 76.5 % ± 1 %

Extrait sec pour le Gris et Blanc : - en volume : 55 % ± 1 %

- en poids : 74 % ± 1 %

Épaisseur humide : 75 µm

Épaisseur sèche : 40 µm

Densité pour le Brun Rouge : 1.63 ± 0.05

Densité pour le Gris et Blanc : 1.47 ± 0.05

Dilution : white spirit

Séchage pour 40 µm : - hors poussière : 30 minutes

- au toucher : 1 heure

- recouvrable : 7 heures

Point éclair : 39 °C

C.P.V. pour le Brun Rouge : 78 %

C.P.V. pour le Gris : 55 %

Couleurs

Blanc - Brun rouge - Gris.

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.