

2
les acryls



FUNAcryl Prim

Impression acrylique microporeuse

LES ACRYLS



Définition

Impression acrylique opacifiante microporeuse, de grande qualité

Usages et destinations

INTÉRIEUR — EXTÉRIEUR.

Très opacifiante

Fort pouvoir pénétrant.

Très bon fixateur (régulateur) de fonds

Travaux soignés et courants.

Applicable sur tous les supports classiques du bâtiment (idéale sur plaques de plâtre).

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : $> 5^{\circ}\text{C}$
- Humidité : $< 75\%$

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Lessivage des anciens fonds.

Le rendement théorique pour 40 μm est de 9 à 10 m^2/litre .

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6x1).

CRAINTE LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



EAU



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

2
les acryls



FUNAcryl Prim

Impression acrylique microporeuse

LES ACRYLS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Valeur limite en UE : catégorie A/g : 30 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 15 g/l

Aspect : mat

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 35 % \pm 2 %

- en poids : 57 % \pm 2 %

Epaisseur humide : 115 μ m

Epaisseur sèche : 40 μ m

Densité : 1.50 \pm 0.05

Dilution : eau

Séchage pour 40 μ m : - hors poussière : 30 minutes

- au toucher : 1 heure 30

- recouvrable : 4 heures

Point éclair : sans objet

C.P.V. : 70 %

Couleurs

Blanc.

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : avril 2017. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser s'lon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité