

1  
les glycéros



# FUNALU

Peinture aluminium RAL 9006

LES GLYCÉROS



## Définition

Peinture aluminium glycérophthalique satinée RAL 9006.

## Usages et destinations

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

Couche finale du système glycérophthalique sur toutes structures métalliques, préalablement imprimées d'une couche de FERRIXOR *Sr*.

Résistance à la chaleur : 300°C.

Non photopelliculable (aucune décharge de paillettes d'aluminium au toucher).

## Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Application sur tous les supports imprimés par PRIM'O Get, FUNGET *Prim*, FERRIXOR *Sr* ou anciennes peintures glycérophthaliques.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 9 à 10 m<sup>2</sup>/litre.

## Conditionnement & stockage

Emballages de 3 litres et 1 litre (6x1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

**FUNGET**  
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

**1**  
les glycéros



# FUNALU

Peinture aluminium RAL 9006

LES GLYCÉROS



## Caractéristiques Techniques

### Composition :

- Liant : résines glycérophthaliques
- Pigment : pâte d'aluminium
- Solvant : white spirit

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 500 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 360 g/l

Aspect : satiné

Brillant spéculaire : 72 % sous 60°

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 55 % ± 1 %

- en poids : 67 % ± 1 %

Épaisseur humide : 75 µm

Épaisseur sèche : 40 µm

Densité : 1.00 ± 0.03

Dilution : white spirit

Séchage pour 40 µm : - hors poussière : 4 heures

- au toucher : 6 heures

- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

## Couleurs

Aluminium RAL 9006.

## Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

**FUNGET**  
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité