

1
les glycéros



FUNGETLAC SR

Peinture de finition brillante glycérophthalique à séchage rapide

LES GLYCÉROS



Définition

Peinture de finition brillante glycérophthalique, à séchage rapide.

Usages et destinations

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

Hors poussière : 25 minutes.

Grande résistance et tenue dans le temps.

S'applique sur primaire **FERRIXOR SR**.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%
- Température du support > au point rosée d'au moins 3 °C

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 13 à 14 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres et 3 litres.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



FUNGETSOLV 502



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

1
les glycéros



FUNGETLAC SR

Peinture de finition brillante glycérophtalique à séchage rapide

LES GLYCÉROS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résine glycérophtalique
- Solvant : toluène

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/c: 430 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 430 g/l

Aspect : brillant

Brillant spéculaire : 85 % sous 60°

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 44 % ± 1 %

- en poids : 60 % ± 1 %

Épaisseur humide : 115 µm

Épaisseur sèche : 40 µm

Densité : 1.23 ± 0.03

Dilution : FUNGET *Solv 502*.

Séchage pour 40 µm : - hors poussière : 25 minutes

- au toucher : 6 heures

- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

C.P.V. : 16.5 %

Couleurs

Blanc (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.