

4
EXTÉRIEUR



FUNGET *Lith*

Peinture de ravalement à la pliolite ELIOKEM®

LES EXTÉRIEURS

Définition

Peinture de ravalement à base de pliolite ELIOKEM®.

Usages et destinations

EXTÉRIEUR.

Travaux de ravalement sur tous les supports sains : ciment, béton et anciennes peintures adhérentes.

Imperméabilité à l'eau de ruissellement, microporeuse.

Excellente résistance à l'eau, à l'alcalinité du ciment, aux intempéries.

FUNGET
PEINTURES ET RESINES

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Brossage des parties non adhérentes.
- Sur fonds pulvérulents : application d'une couche de FIXATEUR DE FOND (nous consulter).

Le rendement théorique pour 60 µm est de 7-9 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres et 3 litres.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

4
EXTÉRIEUR



FUNGET *Lith*

Peinture de ravalement à la pliolite ELIOKEM®

LES EXTÉRIEURS

Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : copolymère acrylique
- Solvant : white spirit – hydrocarbures aromatiques

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b1

Valeur limite en UE : catégorie A/c : 430 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 400 g/l

Aspect : mat

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 49 % ± 1 %
- en poids : 75 % ± 1 %

Épaisseur humide : 125 µm

Épaisseur sèche : 60 µm

Densité : 1.60 ± 0.05

Dilution : white spirit

- Par des températures < à 10 °C, utiliser solvant NAPHTA ou white spirit 17/18.

Séchage pour 60 µm : - hors poussière : 1 heure

- au toucher : 3 heures

- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

Couleurs

Blanc – Ton pierre (autres teintes, nous consulter).

Précaution d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

C.O.V conforme aux
normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.