

1
les glycéros



FUNGET *Satin*

Peinture satinée semi tendue glycérophtalique microporeuse

LES GLYCÉROS



Définition

Peinture satinée semi tendue glycérophtalique microporeuse.

Usages et destinations

EXTÉRIEUR.

Décoration des murs, menuiseries bois.

Couche de finition sur structures métalliques imprimées, etc...

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 50 µm est de 11 à 13 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6 x 1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

1
les glycéros



FUNGET *Satin*

Peinture satinée semi tendue glycérophthalique microporeuse

LES GLYCÉROS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résines glycérophthaliques non pénétrantes
- Solvant : white spirit

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/c : 430 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 370 g/l

Aspect : satiné semi tendu

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 53 % ± 1 %

- en poids : 74 % ± 1 %

Epaisseur humide : 95 µm

Epaisseur sèche : 50 µm

Densité : 1.42 ± 0.05

Dilution : white spirit

Séchage pour 50 µm : - hors poussière : 3 heures

- au toucher : 6 heures

- recouvrable: mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

C.P.V. : 44 %

Brillant spéculaire : 27 % sous 60°

Couleurs

Blanc (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.