

**1**  
les glycéros



# FUNGET VELOURS

Peinture glycérophthalique veloutée antirouille

LES GLYCÉROS



## Définition

Peinture glycérophthalique veloutée antirouille.

## Usages et destinations

INTÉRIEUR.

Décoration des métaux ferreux, murs, plafonds, boiseries, pièces sèches et humides, etc...

## Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 50 µm est de 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre.

## Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6 x 1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine nonouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

**FUNGET**  
PEINTURES ET RESINES



INTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

**1**  
les glycéros



# FUNGET VELOURS

Peinture glycérophthalique veloutée antirouille

LES GLYCÉROS



## Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résine glycérophthalique
- Solvant : white spirit

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/g : 350 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 350 g/l

Aspect : velouté poché

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 55 %  $\pm$  1 %

- en poids : 76 %  $\pm$  1 %

Epaisseur humide : 88  $\mu$ m

Epaisseur sèche : 50  $\mu$ m

Densité : 1.42  $\pm$  0.05

Dilution : white spirit

Séchage pour 50  $\mu$ m : - hors poussière : 2 heures

- au toucher : 3 heures

- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

C.P.V. : 73 %

## Couleurs

Blanc.

## Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

**FUNGET**  
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.