

1
les glycéros



GLAQUE

Peinture brillante glycérophthalique

LES GLYCÉROS



Définition

Peinture brillante glycérophthalique.

Usages et destinations

EXTÉRIEUR.

Protection et décoration en bâtiment.

Travaux courants.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Application sur tous les supports imprimés par FUNGET *Prim*, FERRIXOR *SR* ou anciennes peintures glycérophthaliques.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés, afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 9-10 m²/kg.

Conditionnement & stockage

Emballage de 20 kg.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

1
les glycéros



GLAQUE
Peinture brillante glycérophtalique

LES GLYCÉROS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résine glycérophtalique
- Solvant : white spirit

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a
Valeur limite en UE : catégorie A/c: 430 g/l (2010)
COV maxi pour ce produit = 430 g/l

Aspect : brillant
Brillant spéculaire : 80 % sous 60°

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 63 % \pm 1 %
- en poids : 81 % \pm 1 %

Epaisseur humide : 67 μ m
Epaisseur sèche : 40 μ m

Densité : 1.53 \pm 0.03

Dilution : white spirit

Séchage pour 40 μ m : - hors poussière : 5 heures
- au toucher : 9 heures
- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

C.P.V. : 13 %

Couleurs

Blanc (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.