

**1**  
les glycéros



**GMAT**  
Impression mate garnissante glycérophthalique

**LES GLYCÉROS**



## Définition

Impression universelle mate garnissante glycérophthalique.

## Usages et destinations

**INTÉRIEUR.**

Tous travaux neufs et entretien, dans pièces sèches, sur plâtre, enduit à l'eau et anciennes peintures.

Grande blancheur.

Fort pouvoir couvrant.

## Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Rebouchage, lessivage des anciens fonds.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 50 µm est de 4 à 5 m<sup>2</sup>/kg.

## Conditionnement & stockage

Emballage de 20 kg.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

**FUNGET**  
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

**1**  
les glycéros



# GMAT

Impression mate garnissante glycérophthalique

**LES GLYCÉROS**



## Caractéristiques Techniques

**Composition :**

- Liant : résine glycérophthalique

**Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a**

**Valeur limite en UE : catégorie A/g : 350 g/l (2010)**

**COV maxi pour ce produit = 350 g/l**

**Aspect : mat poché**

**Présentation : mono composant**

**Extrait sec : - en volume : 57 % ± 1 %**

**- en poids : 80 % ± 1 %**

**Epaisseur humide : 88 µm**

**Epaisseur sèche : 50 µm**

**Densité : 1.70 ± 0.05**

**Dilution : white spirit**

**Séchage pour 50 µm : - hors poussière : 2 heures**

**- au toucher : 3 heures**

**- recouvrable : mini 24 heures**

**Point éclair : 39 °C**

**C.P.V. : 73 %**

## Couleurs

Blanc.

## Précautions d'Emploi

**Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.**

**Les lieux d'application devront être correctement aérés.**

**Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.**



**C.O.V** conforme aux normes 2010

**FUNGET**  
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.