

1
les glycéros



LAQUE Ultra Mate

Peinture laque mate glycérophthalique

LES GLYCÉROS



Définition

Peinture laque mate glycérophthalique, avec un aspect tendu pour travaux soignés.

Usages et destinations

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

Mat profond, 2 à 3 % sous 60°, lavable.

Décoration des murs, menuiseries bois.

Couche de finition sur structures métalliques imprimées, etc..

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Application sur tous les supports imprimés par FUNGET *Prim*, FERRIXOR *SR* ou anciennes peintures glycérophthaliques.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 45 µm est de 13 à 14 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres, 1 litre (6 x 1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

1
les glycéros



LAQUE Ultra Mate

Peinture laque mate glycérophthalique

LES GLYCÉROS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résine glycérophthalique
- Solvant : white spirit

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/i: 500 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 350 g/l

Aspect : mat profond

Brillant spéculaire : 2-3 % sous 60°

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 54 % ± 1 %

- en poids : 70 % ± 1 %

Épaisseur humide : 85 µm

Épaisseur sèche : 45 µm

Densité : 1.20 ± 0.03

Dilution : white spirit

Séchage pour 85 µm : - hors poussière : 4 heures

- au toucher : 6 heures

- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 40 °C

C.P.V. : 30 %

Couleurs

Blanc (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser s'lon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité