

1
les glycéros



Wood Satin

Peinture satinée glycérophtalique microporeuse pour bois



Définition

Peinture satinée glycérophtalique microporeuse pour bois

Usages et destinations

INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR.

Wood Satin est une peinture pour bois de haute qualité, microporeuse (qui laisse respirer le bois), pour l'intérieur et l'extérieur.

Son excellent garnissant lui permet de résister efficacement aux intempéries, pour une protection et une décoration durable du bois : portes, chaises, bancs, tables, barrières, clôtures, volets, etc...

Wood Satin à une consistance gélifiée (peinture thixotrope), il est très agréable à appliquer et ne coule pas.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 50 µm est de 11 à 13 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6 x 1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

LES GLYCÉROS

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

1
les glycéros



Wood Satin

Peinture satinée glycérophthalique microporeuse pour bois

LES GLYCÉROS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résines glycérophthaliques non pénétrantes
- Solvant : white spirit

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/c : 430 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 370 g/l

Aspect : satiné semi tendu

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 53 % ± 1 %

- en poids : 74 % ± 1 %

Épaisseur humide : 95 µm

Épaisseur sèche : 50 µm

Densité : 1.42 ± 0.05

Dilution : white spirit

Séchage pour 50 µm : - hors poussière : 3 heures

- au toucher : 6 heures

- recouvrable: mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

C.P.V. : 44 %

Brillant spéculaire : 27 % sous 60°

Couleurs

Blanc (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité