

1
les glycéros



Wood Vernis

Vernis demi - brillant glycérophtalique microporeuse pour bois

LES GLYCÉROS



Définition

Vitrificateur et vernis de protection, mono-composant, à base de résine alkyde-uréthane, en phase solvant, permettant la protection des supports et peintures en intérieur comme en extérieur.

Usages et destinations

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

Protection et décoration des support, offrant une finition demi - brillante.

Peut-être utilisé comme film protecteur sur notre gamme *Wood*.

Il a une consistance gélifiée (peinture thixotrope), il est très agréable à appliquer et ne coule pas.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %

Avant toute application le *Wood Vernis* devra être mélangé afin de bien l'homogénéiser.

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Il est possible de le diluer à l'aide de white spirit (10 % maximum).

Étant à base de résine alkyde-uréthane il sèche au contact de l'air, et de ce fait il est impératif d'éviter toute surépaisseur lors de l'application.

Le *Wood Vernis* est un excellent imprégnateur lui procurant une bonne longévité dans le temps.

La consommation habituelle sur support non poreux est de 10-12 m²/litre/couche.

Conditionnement & stockage

Emballages de 3 litres et 1 litre (6 x 1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

1
les glycéros



Wood Vernis

Vernis demi - brillant glycérophthalique microporeuse pour bois

LES GLYCÉROS



Caractéristiques Techniques

Composition : résine alkyde-uréthane

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 500 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 500 g/l

Présentation : peinture mono-composante

Aspect final : demi-brillant, légèrement ambré

Extrait sec : - en poids : 48 % ± 1%

Densité : 0.90 ± 5 %

Dilution : white-spirit

Séchage à 20 °C : - hors poussière : 2 heures 30

- au toucher : 4 heures

Trafic : - léger : 24 heures

- lourd : 48 heures

Point éclair : 39°C

Couleurs

INCOLORE.

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.1). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.