



SILICES

CHARGES RECONSTITUÉES OU NATURELLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSINES

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Charge minérale destinée à entrer dans la composition de systèmes autolissants ou antidérapants à base de résine.

DOMAINES D'APPLICATION

- Primaire chargé
- Semi-lisse
- Tiré à zéro
- Autolissant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition		Dioxyde de Silicium (SiO ₂) > 96%				
Présentation		Charge recomposée à base de sable et quartz				
	Silice 0,1 – 0,3 mm « HN 34 ou F 15 »	Silice 0,2 – 0,6 mm « HN 31 ou F 25 »	Silice 0,4 – 0,8 mm « HN ou F 35 »	Silice 0,6 – 1,6 mm « HN ou G 2 »	Silice autolissant	Silice Mortier
50-20 µm					12,2%	
80-50 µm					6,3%	
100-80 µm					3,3%	0,9%
125-100 µm	3,3%				5,5%	2,3%
160-125 µm	11,0%	0,6%			8,3%	5,2%
200-160 µm	22,4%	0,8%	0,1%		11,4%	5,9%
250-200 µm	36,7%	6%	0,1%		16,8%	6,3%
315-250 µm	22,3%	23,7%	0,1%		18,3%	6,3%
400-315 µm	4,0%	42,4%	1,7%		6,7%	3,3%
500-400 µm	0,3%	23,9%	12,0%		0,1%	6,8%
630-500 µm		2,4%	28,8%	3,2%		7,8%
800-630 µm			46,7%	13,0%		9,6%
1000-800 µm			10,3%	40,4%		19,3%
1250-1000 µm			0%	29,5%		9,3%
1600-1250 µm				12,3%		7,0%
2000-1600 µm				0,2%		4,9%
> 2000 µm						0,4%

SILICES

Densité apparente (20°C)	1,4
Densité réelle	2,65
Point éclair	Sans objet
Consommation	Se reporter à la fiche technique du produit
Couleur	Sable clair
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré
Conditionnement	Sac de 25 kgs



MISE EN ŒUVRE

- Se reporter à la fiche technique du liant ou de la résine utilisé

RÈGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Novembre 2023.

- COV : Conforme à la directive 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500g/l de COV (2010).



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 – Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr